LACA POLIURETANO SUELOS INCOLORO BRILLANTE MADERLAK

Interior

Código artículo: 189 7341

Descripción

Acabado de poliuretano brillante de dos componentes catalizado con isocianatos aromáticos para la protección y la decoracón de parquet y suelos de madera en interiores. Excelente resistencia a la abrasión, detergentes. Lavable y buen comportamiento frente a roces y golpes.
Secado relativamente rápido, excelentae relación de dureza - elasticidad, no se cuartea ni agrieta. Buen comportamiento al repintado, garantizando la adherencia de las capas aplicadas posteriormente.

Campos de aplicación

Como acabado incoloro para suelos de madera en escaleras de madera nueva ó a restaurar, suelos de madera tropical ó europea, todo tipo de parquets nuevos ó en restauración, parquets pre barnizados y elementos de mobiliario que por sus características requieran una laca de acabado de altas prestaciones al roce, golpes, rayado y resistencia a agentes químicos (grasas, zumos, etc.).

Datos técnicos

Naturaleza: Poliuretano aromático

Acabado: Brillante

Color: Incoloro

Densidad: 1,25 - 1,28 Kg/l

Rendimiento: 9 - 12 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: Al tacto: 60 minutos, manipulable: 3 - 4 horas. Tiempo para el pisado: mínimo 24 horas

Repintado a 23ºC 60% HR: Mínimo: 12 horas.Máximo: no tiene, previo lijado.

Proporción de la Mezcla: Laca/Catalizador: 1/1. Dejar reposar 10 - 15 minutos antes de utilizar.

Vida de la Mezcla a 23ºC: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Dilución: Pistola: 5 - 15%

Diámetro Boquilla: 1,7 mm

Presión Boquilla: 2,5 - 3 bar

Diluyente: Diluyente Antivelo Retardante E

Limpieza de utensilios: Disolvente Limpieza Maderlak

Espesor Recomendado: 120 - 130 gr/m2

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 ºC - +30 ºC

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: Base: 14ºC, endurecedor: 9ºC

Volumen Sólidos: Base: 44 - 46 %, endurecedor: 40,2 - 42,2 %

Presentación: 25 l. y 5 l.

Otras recomendaciones técnicas: Viscosidad Copa Ford 4 a 25ºC: 17 - 19 segundos.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en le envase. las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas. Atemperar a 20ºC. no emplear utensilios humedecidos con disolvente graso ó agua.
El catalizador es un producto caducable, sus envases una vez abiertos deben consumirse lo antes posible.
Evitar las pasadas manuales repetitivas, material de relativo secado rápido.
Evitar el uso de aditivos antisilicona en las capas de fondo, puede provocar problemas de adherencia.

Superfícies no preparadas: Lijar previamente la madera a tratar, en caso de teñido preferiblemente realizarlo con ***Tintes Universales Maderlak***, pasadas 12 horas, proceder al sellado del soporte con el ***Fondo Poliuretano Suelos Incoloro***, repintando con lijados previos tantas capas de ***Laca Poliuretano Suelos Incolora*** como sean necesarias (2 - 3 manos).

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Antes de proceder al repintado deberá lijarse una parte de la superficie, aplicando en ella el ***Fondo Poliuretano Suelos Incoloro***, observando el correcto comportamiento del recubrimiento antiguo, si se produce cualquier tipo de anomalía, eliminar totalmente el recubrimiento antiguo y proceder como en superficies no preparadas.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente el recubrimiento antiguo y aplicar como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 04/2014
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es